

Sistemas MOX - documentación técnica

datasheet-mps-brd-en.pdf

Traducción técnica: consulte los dibujos originales y las páginas de referencia para conocer las dimensiones.

Página fuente 1

Hoja de datos del producto

Fabricante de sistemas de perfiles Mox.

Título del documento Diseño y calidad: MPS-BRD

Nombre del producto MPS-BRD

Descripción del producto Borde de moldura de azulejo de acero inoxidable

Número de artículo MBD

Área de uso Baño, Cocina

Materiales 201, 304L

Longitud 2438/2500 mm

Superficie satinada, espejo

El borde para molduras de azulejos de acero inoxidable MPS-BRD se utiliza principalmente como divisor decorativo para cerámica.

Ser compatible con otros perfiles de revestimiento de azulejos es una de sus ventajas.

Es extremadamente duradero, duradero y resistente a la corrosión ya que está fabricado con acero inoxidable de calidad 304L. También está disponible una alternativa de acero inoxidable de calidad 201.

MPS-BRD proporciona una apariencia complementaria entre cerámicas del mismo o diferente color y patrón.

El borde para molduras de azulejos de acero inoxidable MPS-BRD se puede instalar fácilmente aplicando adhesivo para azulejos a las extensiones de las juntas y presionando firmemente los azulejos contiguos en su lugar.

Las esquinas se pueden ensamblar cortando el perfil a 45 grados.

El borde de moldura para azulejos de acero inoxidable MPS-BRD tiene superficies espejadas, satinadas, súper espejadas exclusivas y opciones de color antracita, bronce, cobre, oro e acero inoxidable.

Página 1/2

Garantía

Este producto tiene una garantía de 5 años a partir de la fecha de recepción, excepto por los errores del usuario que se detallan a continuación:

Daños por impacto Daños por rayado Daños por contacto con sustancias abrasivas o productos químicos de limpieza Daños por contacto prolongado con agua Daños por exposición a temperaturas intensas Daños por montaje

LANOITANRETN FORANODIZADO ETIQUETA DE CALIDAD INDUSTRIAL TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Página fuente 2

HOJA DE DATOS DE ALEACIÓN

Acero inoxidable ASTM 304

Acero inoxidable de calidad 304.

ASTM 304 (Calidad 304) es la mayor historia de éxito del acero inoxidable.

Se utiliza en casi todas las aplicaciones industriales y representa el 50% de todo el acero inoxidable.

producción y aproximadamente la mitad del consumo de inoxidable. 304 no es sólo un acero inoxidable que puede adaptarse a todas las aplicaciones; También proporciona una base excelente para

comprender las cualidades del 304, una base práctica para definir la idoneidad del acero inoxidable en una aplicación deseada y para comparar los materiales de

el grupo de los aceros inoxidables austeníticos.

Todos tenemos una experiencia satisfactoria en el uso de 304 y conocimiento de las propiedades de embutición profunda.

La parte metálica utilizada en

Tus juegos de cubiertos (ver marcas 18/10 y 18/8), ollas a presión, fregaderos e incluso disquetes están fabricados en acero inoxidable 304.

Componentes

El 304L de calidad (consulte la Tabla 1) es un 304 con bajo contenido de carbono que se usa ocasionalmente para evitar una posible sensibilidad a la corrosión en piezas soldadas.

Calidad 304H

(Consulte nuestra tabla de valores químicos), aumenta la resistencia (especialmente a temperaturas superiores a 500 °C) contiene un contenido de carbono superior al 304L.

Esta cualidad es

No se utiliza para aplicaciones con posibilidad de corrosión sensible.

(Tabla-1) Componentes de 304 y calidad relacionada

Estándar	Nombre	Calidad	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
----------	--------	---------	----	-----	-----	----	----	-----

ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5	
----------	-----	------	-----	-----	-------	-----------	----------	--

ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0	
----------	------	------	-----	-----	-------	-----------	----------	--

ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0	
----------	------	-----------	-----	-----	-------	-----------	----------	--

Nota-1: Las tasas de porcentaje que no se dan como rango representan las tasas máximas.

Nota-2: Estos valores se definen en ASTM A240 para placas, láminas y rollos.

Para algunos otros productos, la identificación puede diferir ligeramente de estos valores.

Tanto el 304L como el 304H son adecuados para placas (productos planos) y tuberías, pero es posible que el 304H esté menos disponible antes del stock. A veces se almacenan 304L y 304H

como el estándar 304. (Los certificados de prueba confirman que se trata de "L" o "H")

Resistencia a la corrosión

La calidad 304 tiene una excelente resistencia a la corrosión en una amplia zona.

No se oxida en muchas aplicaciones de construcción arquitectónica.

Además, se limpia fácilmente

y resistente a químicos orgánicos, químicos inorgánicos y tintes coloreados en una amplia área en muchos entornos de producción y procesamiento de alimentos. 304 Calidad

está sometido a corrosión por tensión, fisuración y corrosión por nucleación y fisuración, en las que la fuerza de tracción se aplica a temperaturas superiores a 50 °C en clorita.

ambientes a temperatura media.

Además, se puede aplicar con éxito en intervalos cortos y en ambientes cálidos con clorito donde la limpieza es necesaria.

Realizado y aplicado regularmente (por ejemplo, en macetas y en algunas conexiones de yates).

Propiedades físicas y mecánicas

Resistencia a la tracción mín. 515 MPa

0,2% límite elástico mín. 205MPa

% de alargamiento mín. 40%

Dureza (Brinell) Máx. 201HB

Dureza (Rockwell) Máx. 92 HRB

Dureza (Vickers) Máx. 210 voltios

Resistencia al calor

La Calidad 304 tiene buena resistencia a la oxidación en lugares donde se trabaja en intervalos cortos a 870 °C y de forma continua a 925 °C.

No se recomienda en el

rango de 425 - 860 °C de 304, si la aplicación posterior es trabajando en ambientes acuosos a temperatura ambiente.

Pero a veces funciona bien en

ambientes que cambian por encima o por debajo de este rango de temperatura.

El grado 304L es más resistente a la precipitación de carburo y puede usarse en temperaturas rango de temperatura mencionado anteriormente.

Cuando es importante una alta resistencia del material, se necesitan altos valores de carbono.

Por ejemplo, la norma AS1210 sobre recipientes a presión limita

la temperatura de funcionamiento de 304L a 425 °C, y el uso de calidad 304 está restringido a valores de 0,04% y superiores para temperaturas superiores a 550

°C.

Calidad 304 gases licuados a bajas temperaturas

Página 2/2


Dibujos originales y páginas de referencia.

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-BRD
Product Name	MPS-BRD
Product Description	Stainless Steel Tile Trim Border
Item No	MBD
Area of Use	Bathroom, Kitchen
Material	201, 304L
Length	2438/2500mm
Surface	Satin, Mirror

MPS-BRD stainless steel tile trim border is mostly used as a decorative divider for ceramics. Being compatible with other tile trim profiles is one of its advantages. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-BRD provides a complementary look between ceramics of the same or different colors and patterns. MPS-BRD stainless steel tile trim border can be easily installed by applying tile adhesive to joint extensions and firmly pressing adjoining tiles into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. MPS-BRD stainless steel tile trim border has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.



Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values. Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures