

MOX Systems - tekninen dokumentaatio

datasheet-mps-s-us-en.pdf

Tekninen käännös: katso mitat alkuperäisistä piirustuksista ja viitesivuista.

Lähdesivu 1

Tuotetiedot

Valmistaja Mox Profile Systems

Asiakirjan nimi Suunnittelu ja laatu: Mps-S

Tuotenimi Mps-S

Tuotekuvaus Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen laattojen sisäkulma

Tuote nro MPS

Käyttöalue Kylpyhuone, keittiö

Materiaali 201, 304L

Pituus 8'

Pinta satiini, peili

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun Mps-S -laatan sisäkulmaprofiili mukautuu trendikkäisiin keraamisiin väreihin ja tekstuureihin ja lisää samalla estetiikkaa keraamisiin sovelluksiin laajalla pintavaihtoehtojen valikoimallaan.

Sitä käytetään keraamisten sovellusten 90 asteen sisäkulmaliitoksissa.

Sen lisäksi, että se tarjoaa estetiikkaa, joka eliminoi liitos- ja levitysvirheet, se myös estää keramiikan vaurioitumisen.

Se on erittäin kestävä, pitkäikäinen ja korroosionkestävä, koska se on valmistettu laadukkaasta 304L ruostumattomasta teräksestä. Saatavilla myös 201-laatuinen ruostumaton teräsvaihtoehto.

Mps-S tasoittaa siirtymiä sisäkulmissa ja tarjoaa tyylikkään ulkonäön.

Mps-S ruostumattomasta teräksestä valmistettu laattaverhoilu sisäkulma on helppo asentaa levittämällä laattaliimaa saumajatkoksiin ja painamalla vierekkäiset laatat tukevasti paikoilleen.

Kulmat voidaan koota leikkaamalla profiili 45 astetta.

Mps-S ruostumattomasta teräksestä valmistettujen laattojen sisäkulmassa on peili, satiini, eksklusiiviset superpeilipinnat sekä antrasiitti-, pronssi-, kupari-, kulta-, inox-väri vaihtoehdot.

Sivu 1/2

Takuu

Tällä tuotteella on 5 vuoden takuu vastaanottopäivästä lukuun ottamatta alla lueteltuja käyttäjän virheitä:

Iskun aiheuttamat vauriot Naarmuuntumisen aiheuttamat vauriot Hankaavien aineiden tai kemiallisten puhdistusaineiden aiheuttamat vauriot Pitkäaikaisesta veden kanssa kosketuksesta aiheutuneet vauriot Koville lämpötiloille altistumisesta aiheutuvat vauriot Montauksen aiheuttamat vauriot

LANOITANRETNİ FORANOSING LAATUMERKKİ TEOLLISUUS TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922

Lähdesivu 2

SEOKSEN TUOTESELOSTE

Ruostumaton teräs ASTM 304

304 laadukasta ruostumatonta terästä

ASTM 304 (laatu 304) on ruostumattoman teräksen suurin menestystarina.

Sitä käytetään lähes kaikissa teollisissa sovelluksissa, ja sen osuus on 50 % kaikesta ruostumattomasta teräksestä

tuotannosta ja noin puolet ruostumattoman teräksen kulutuksesta. 304 ei ole vain ruostumaton teräs, joka sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin; se tarjoaa myös erinomaisen pohjan

304:n ominaisuuksien ymmärtäminen, käytännön perusta ruostumattoman teräksen sopivuuden määrittämiselle haluttuun käyttötarkoitukseen ja materiaalien vertailuun

austeniittisen ruostumattoman teräksen ryhmä.

Meillä kaikilla on tyydyttävä kokemus 304:n käytöstä ja syvävetoominaisuuksien tuntemus.

Siinä käytetty metalliosa

ruokailuvälinesarjasi (katso merkinnät 18/10 ja 18/8), painekattilat, pesualtaat ja jopa levykkeet on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä.

Komponentit

Quality 304L (katso taulukko 1) on vähähiilinen 304, jota käytetään satunnaisesti estämään mahdollista korroosioherkkyyttä hitsatuissa osissa.

Laatu 304H

(Katso kemiallisten arvojen taulukko), lisää lujuutta, (etenkin yli 500 °C lämpötiloissa) sisältää enemmän hiiltä kuin 304L.

Tämä laatu on

ei käytetä sovelluksissa, joissa on herkän korroosion mahdollisuus.

(Taulukko-1) 304:n komponentit ja siihen liittyvä laatu

Vakionimi Laatu %C %Si %Mn %P %S %Ni

ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5

ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Huomautus-1: %-hinnat, joita ei ole annettu vaihteluvälinä, edustavat enimmäishintoja.

Huomautus-2: Nämä arvot on määritelty ASTM A240:ssä levyille, levyille ja rullalle.

Joidenkin muiden tuotteiden tunnistetunnus voi poiketa hieman näistä arvoista.

Sekä 304L että 304H sopivat levyille (litteälle tuotteelle) ja putkille, mutta 304H voi olla vähemmän saatavilla ennen varastoa. 304L ja 304H ovat joskus varastossa

kuten standardi 304. (Testitodistukset vahvistavat, että tämä on "L" tai "H")

Korroosionkestävyys

Quality 304:llä on erinomainen korroosionkestävyys laajalla alueella.

Se ei ruostu monissa arkkitehtonisissa rakennussovelluksissa.

Lisäksi se on helppo puhdistaa

ja kestää orgaanisia kemikaaleja, epäorgaanisia kemikaaleja ja värillisiä väriaineita laajalla alueella monissa elintarviketuotanto- ja jalostusympäristöissä. 304 Laatu

altistuu jännityskorroosiohalkeilulle sekä nukleatio- ja halkeilukorroosiolle, jossa vetovoima kohdistetaan kloriitissa yli 50 °C:n lämpötiloissa

ympäristöissä keskilämpötilassa.

Lisäksi sitä voidaan käyttää onnistuneesti lyhyin väliajoin ja lämpimissä kloriittiympäristöissä, joissa puhdistetaan

säännöllisesti suoritettu ja käytetty (esim. ruukuissa ja joissakin huviveneyhteyksissä).

Fyysiset ja mekaaniset ominaisuudet

Vetolujuus Min. 515 MPa

0,2 %:n myötölujuus Min. 205 MPa

Venymä % Min. 40 %

Kovuus (Brinell) Max. 201HB

Kovuus (Rockwell) Max. 92 HRB

Kovuus (Vickers) Max. 210 HV

Lämmönkestävyys

304 Qualitylla on hyvä hapettumisenkestävyys paikoissa, joissa sitä työstetään lyhyin väliajoin 870 °C:ssa ja jatkuvasti 925 °C:ssa.

Sitä ei suositella

425 - 860 °C 304:stä, jos myöhempi käyttö tapahtuu vesipitoisissa ympäristöissä huoneenlämpötilassa.

Mutta joskus se toimii hyvin

ympäristöissä, jotka muuttuvat tämän lämpötila-alueen ylä- tai alapuolella.

Grade 304L kestää paremmin kovametallisaostumista ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa.

yllä mainittu alue.

Kun materiaalin korkea lujuus on tärkeää, tarvitaan korkeita hiiliarvoja.

Esimerkiksi AS1210 paineastioiden koodirajoitukset

käyttölämpötila 304L - 425 °C, ja 304-laadun käyttö on rajoitettu arvoon 0,04 % tai korkeampi yli 550 asteen lämpötiloissa

°C.

Laadukkaat 304 nesteytetyt kaasut matalissa lämpötiloissa

Sivu 2/2



Alkuperäiset piirustukset ja viitesivut

Product Datasheet



Manufacturer	Mox Profile Systems
Document Title	Design and quality: MPS-S
Product Name	MPS-S
Product Description	Stainless Steel Tile Trim Internal Corner
Item No	MPS
Area of Use	Bathroom, Kitchen
Material	201, 304L
Length	8'
Surface	Satin, Mirror

MPS-S stainless steel tile trim internal corner profile adapts to trend ceramic colors and textures while adding aesthetics to your ceramic applications with its wide range of surface options. It is used in 90 degrees inner corner joints of ceramic applications. In addition to providing aesthetics that will eliminate joint and application flaws, it also prevents damage to ceramics. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also available. MPS-S smoothen the transition in the inner corners and provides an elegant appearance. MPS-S stainless steel tile trim internal corner can be easily installed by applying tile adhesive to joint extensions and firmly pressing adjoining tiles into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. MPS-S stainless steel tile trim internal corner has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.



Warranty

This product is under warranty for 5 years from the date of receipt except for the user errors as listed below:

- Damage caused by impact
- Damage caused by scratching
- Damage caused by abrasive substance or chemical cleaning agents contact
- Damage caused by prolonged contact with water
- Damage caused by exposure to intense temperature
- Damage caused by montage



ALLOY DATASHEET

Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H (Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name	Quality	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Ni
ASTM 304	304	0,08	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-10,5
ASTM 304	304L	0,03	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0
ASTM 304	304H	0,04-0,10	1,0	2,0	0,045	18,0-20,0	8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values.

Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked like standard 304. (Test certificates confirm that this is "L" or "H")

Corrosion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties

Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa

Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB

Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the temperature range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550 °C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures